

Аксессуар для краш-тестера



Тест на раздавливание кромки гофрированного картона / резак для образцов клея

Технические данные:



- 1, Размер образца: 25 мм × 100 мм (ЕСТ), 25 мм × 80 мм (клей)
- 2, Ошибка результата: ± 0,5 мм
- 3, Максимальная длина: 220 мм
- 4, Максимальная толщина: 18 мм
- 5, Размер (Д × Ш × В): 430 мм × 380мм×200мм
- 6, вес: 22кг

Металлический блок Edge Crush Test



Это два блока для фиксации образца

Размер: 10×2×2 (см)

Вес: 0,2 кг

Резак для образцов Flat Crush Test из гофрированного картона

Технические данные:



- 1, Площадь образца: (два типа): 64,5 см² 32,2 см²
- 2, Ошибка результата: ± 0,5 см²
- 3, Толщина образца: ≤7 мм
- 4, вес: 2,5 кг

Резак для образцов Ring Crush Test



Технические данные:

- 1, длина образца: 152 мм;
Ширина образца: 12,7 мм;
Параллельность двух длин сторон: <0,015 мм
- 2, толщина образца: (0,1 ~ 1,0) мм
- 3, размеры (д×ш×в): 570×190×368 (мм)
- 4, вес: 19,5 кг

Центральный комплект RCT



Технические данные:

Ширина кольцевой канавки: 0,15–1,00 мм, 13 видов спецификаций

2. Размеры (Д × Ш × В): 440 × 190 × 48 мм

3. Вес: 2 кг

Зажим для испытания прочности сцепления штифтов из гофрированного картона (РАТ)



Технические данные:

1, диаметр иглы: $\varnothing 3$ мм (канавка А), $\varnothing 2$ мм (канавка В, С) $\varnothing 1$ мм (канавка Е)

2, ошибка результата: собрано $< 1/100$; прессованная (300 Н) $< 1/200$

3, максимальный размер (д×ш×в): 100×50×45 (мм)

4, вес: 0,6 кг